



PEINTURE CHROME BRUSH

DESCRIPTION

Code Article :	CHR-B
Nature du produit :	BASE MATE ALCOOL
Utilisation / destination :	DECORATION
Teintes :	ALUMINIUM MIROIR
Aspect	BRILLANT SPECULAIRE : 60% A 65% SOUS 60°

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014):	NC
Masse volumique (NFT 30-020):	0,795 (+ :-1%)
Extrait sec en poids (NFT 30-084):	1,7% (+/- 0,3)
Pouvoir couvrant théorique:	4 M ² AU LITRE
Voc:	760 G/L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON


Conditionnement:	100ML, 250ML, 500ML, 1L ,5L
Point éclair:	> 11°C
Code transport:	CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372

UTILISATION




Support:

IMPERATIVEMENT SUR SUPPORT TRES BRILLANT ET DUR (LAQUES POLYURETHANE 2C, EPOXY, RÉSINES EPOXY ET POLYESTER, CERTAINS PLASTIQUES PS, PC, ABS BRILLANTS. FOND BLANC GRIS OU NOIR.
UN SÉCHAGE A COEUR COMPLET DE LA BASE PERMETTRA D'OBTENIR LE MEILLEUR EFFET MIROIR :
SÉCHAGE LAQUE BRILLANTE STARDUST : 2 -14 JOURS A 20°C / 24h A 60°C / 30MIN A 180°C
NE PAS PONCER, NE PAS DEGRAISSER LE SUPPORT BRILLANT. POUR PROMOUVOIR L'ACCROCHE UTILISER NOTRE BASE CB5.



Préparation:

FINITION CHROME 100 PARTS EN VOLUME
PRET A L'USAGE




Viscosité d'application

NC




Application:

De préférence par température > 20°C
A la brosse (pinceau à poils doux), appliquer 2 couches à intervalle de 5 minutes. Appliquer chaque couche de manière « mouillée » et rapidement répartir le liquide. Ne pas faire de retouche et laisser le produit évaporer.
Permettre l'évaporation complète de la première couche avant recouvrement par la deuxième couche.
L'évaporation peut être accélérer avec une source d'air chaud.




Epaisseur :

MOUILLE : 10 µM SEC : 5 µM



Désolvantation:

<1 MINUTES A 20 C°



Séchage :

HORS POUSSIÈRE : 2 MN A 20°C
SEC AU TOUCHER : 2 MN A 20°C
ETUVAGE: JUSQU'A 200C°
INTERVALLE DE RECOUVREMENT AVEC VERNIS : 24 A 48 H MINIMUM



Vernissage :

RECOMMANDÉ AVEC VERNIS A L'EAU AQUACEL.
ATTENTION ! LE VERNISSAGE PERMET DE PROTÉGER LA PEINTURE CHROME, MAIS PEUT ENTRAÎNER LA PERTE DE L'EFFET MIROIR.
INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR CONSERVER L'EFFET MIROIR : POUR « FIXER » L'EFFET MIROIR, APPLIQUER LE VERNIS AQUACEL PAR QUELQUES VOILES ULTRA SECS ESPACÉS DE DEUX MINUTES PRÉALABLEMENT AU VERNISSAGE NORMAL. APPLIQUER DE PRÉFÉRENCE PAR PISTOLAGE.
A LA BROSSÉ, S'ASSURER QU'UN MAXIMUM DE SÉCHAGE/CUISSON DE LA PEINTURE CHROME A ÉTÉ PERMIS.
« FLAMMER » RAPIDEMENT LA SURFACE DE LA PEINTURE CHROME AIDE A FIGER L'EFFET CHROME AVANT VERNIS.

Conservation :

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10 C° ET 30 C°