



N° art.: 6.2300.0251 6.2300.2000
6.2300.0501 6.2300.3000
6.2300.1000 6.2300.0010
6.2300.1500

2300

Mastic multifonctions

Propriété

Mastique de réparation garnissant et de finition, parfaitement adapté aux supports zingués, tôles d'acier, aluminium et plastique renforcé de fibre de verre. Son adhérence, son séchage rapide et sa facilité d'application et de ponçage en font un produit remarquablement performant. Recouvrable avec de 4CR 4200.

Législation VOC

Valeur limité de l'UE pour le produit (cat. B/b) : 250 g/l (2007)

Ce produit contient 6 g/l VOC au maximum

Application

Séchage:

Temp. de l'objet 20°C: ponçable au bout d'env. 20 min.

Temp. de l'objet 60°C: ponçable après env. 5 min.

Les surfaces doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées. Ponçer la surface. Nettoyer les anciennes peintures ou impressions. Ce mastic n'est pas approprié sur les peintures thermoplastiques et impression-apprêts a réactif acide. Mélanger soigneusement 4CR 2300 avec le durcisseur 2900.

Caractéristiques Techniques

Durée de vie en pot	3 - 4 minutes
Durcisseur	4CR 2900 ou 2910
Rapport de mélange	100 : 2
Couleur	beige