

N° art.: 6.2020.1000  
6.2020.2000

2020

## Metallic mastic de remplissage

### Propriété

Mastique garnissant à 2 composants, remarquablement performant, exempt d'asbeste, à base de résines polyesteriques avec pigmentation en aluminium. Il se révèle particulièrement adapté pour mises en peinture dans la construction de véhicules de tourisme et la réparation de grande qualité en atelier. Son adhérence et sa facilité de ponçage en font un produit approprié au masticage de supports en fer, toles d'acier et plastique renforcé de fibre de verre. Il possède une très bonne stabilité verticale.

### Législation VOC

(VOC < 250 g/l)

### Application

Séchage:

Temp. de l'objet 20°C: ponçable au bout d'env. 20 min.

Temp. de l'objet 60°C: ponçable après env. 10min.

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Ponçer la surface. Nettoyer les anciennes peintures ou impressions. Ce mastique n'est pas approprié sur les peintures thermoplastiques et impression-apprêts à réactif acide. Mélanger soigneusement 4CR 2020 avec le durcisseur 2900.

### Caractéristiques Techniques

Durée de vie en pot	4 – 5 minutes
Durcisseur	4CR 2900
Rapport de mélange	100 : 2
Couleur	gris argent métallique