



CRISTALISEUR

DESCRIPTION

Code Article :	CRZ
Nature du produit :	RÉACTIF HYDRO-ALCOOLIQUE
Utilisation / destination :	AUTO MOTO, DECORATION, ARCHITECTURE , SIGNALÉTIQUE
Teintes :	INCOLORE
Aspect	-
Texture	EFFET DE RELIEF TEXTURÉ CRISTALLISÉ

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014):	NC
Masse volumique (NFT 30-020):	0,95 (+/-1%)
Extrait sec en poids (NFT 30-084):	40% (+/- 1)
Pouvoir couvrant théorique:	5 M ² AU LITRE
Voc:	< 420 G/L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON


Conditionnement:	500ML, 5L
Point éclair:	> 21°C
Code transport:	CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372

UTILISATION



Support:

SUR PEINTURE ALUMINIUM (BASE MATE POLYMÉRISÉE A 3-%, OU BRILLANT DIRECT). LE FOND DOIT ÊTRE BIEN SEC ET PONCÉ A L'ÉPONGE ABRASIVE. AFIN D'ÉLIMINER L'ÉVENTUELLE TENSION DE SURFACE ET PERMETTRE UN BON MOUILLAGE, ON PEUT LAVER LE SUPPORT AVEC UN DÉTERGENT VAISSELLE.



Préparation:

PRÊT A L'USAGE

LE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ A TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LE PRODUIT EST FROID, IL FAUT LE RÉCHAUFFER AU BAIN MARIE.



Application / réglage:

APPLICATION AU PULVÉRISATEUR, OU PAR VERSAGE

PAS D'APPLICATION AU PISTOLET RECOMMANDÉ.




Épaisseur :

APPLICATION EN 1 COUCHE ÉPAISSE JUSQU'A REFUS

RAPIDEMENT SUR L'ENTIÈREté DE LA SURFACE


ÉGOUTER, ET METTRE DE SUITE EN ÉTUVE



Désolvantation:

ÉTUVE OBLIGATOIRE EN PIÈCE SECHE ET CHAUDE ENTRE 20 ET 50°C

PAS DE SÉCHAGE FORCÉ, OU D'AIR PULSÉ



Sèchage :

5-20 MINUTES

SEC AU TOUCHER : 2 A 5 MN A 20°C

RECOUVRIR AVEC UN OU PLUSIEURS VOILES FINS DE PEINTURE NOIRE OU DE COULEUR CONTRASTÉE

ET RAPIDEMENT NÉTTOYER AVEC UNE ÉPONGE DOUCE ET DE L'EAU



Vernissage :

UTILISER TOUS TYPES DE VERNIS INDUSTRIE, CARROSSERIE, HYDRO OU SOLVANTÉS.

UTILISER UN VERNIS COLORÉ « CANDY » AFIN DE CRÉER L'EFFET DE PROFONDEUR.

Conservation :

STOCKAGE : 6 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 5 C° ET 15 C°